CROCODILE

SKIM COAT SMOOTH

CROCODILE
Innovation for Your Family's Happiness
REPAIRING INNOVATION

ဖုံးအုပ်နိုင်ခြင်း
အင်္ဂတေများချောမွေ့စေခြင်း
ရာသီဥတုဒဏ်ကိုကောင်းစွာခံနိုင်ခြင်း

အင်္ဂတေများပါလွှာပြီး
ဝေါပေါပါကွဲသို့
ညီညာချောမွေ့ခြင်း
ဖုန်များမဖြစ်စေပါ



မိကျောင်း စကင်မ်းခုတ် စမွတ်

ပါးလွှာသောအင်္ဂတေ အသားညှပ်သောအမျိုးအစား

- 0.3-3 မီလီမီတာမျှပါးလွှာသော အင်္ဂတေ။
- မျက်နှာပြင်များကို ချောမွေ့မှုရှိစေရန်အလှဆင်ခြင်း။
- အက်ကွဲကြောင်းများကို ကောင်းစွာဖုံးအုပ်နိုင်ခြင်း။
- ရာသီဥတုတိုင်း ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ။
- (အဖြူရောင်)ဆေးထပ်ဆိုးစရာမလိုဘဲ ဒီတိုင်းထားနိုင်ခြင်း
- ဆိုးဆေးထပ်ဆိုးနိုင်ပြီး ဆိုးဆေးကုန်ကျသက်သာစေခြင်း။
- နံရံမျက်နှာပြင်များကို သန်မာစေပြီး ခံနိုင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားစေကာ ကြာရှည်စွာတွယ်ကပ်စေခြင်း။

- အက်ကွဲကြောင်းများပိတ်ပင်ဖုံးအုပ်ခြင်း ၊ ကွန်ကရစ် ၊ အုပ်ဘလောက် သို့မဟုတ် နံရံအချောကိုင်လုပ်ငန်းများအတွက် ဘိလပ်မြေ-

မိကျောင်း စကင်မ် ခုတ် စမွတ်

ပါးလွှာပြီး နူးညံ့သော အင်တေဘိလပ်မြေ

"ဝေါပေါကဲ့သို့ အင်တေပါးလွှာပြီး ညီညာချောမွေ့စေပြီး ဖုန်လည်းမဖြစ်စေပါ"







အသုံးပြုသောပတ်ဝန်းကျင်

အသားနူးညံ့သော အမျိုးအစား မျက်နှာပြင်ပါးလွှာမှုပြုပြင်သော ဘိလပ်မြေ အက်ကွဲကြောင်း ၊ လိုင်းများအတွက် အင်တေသားလုပရန် အသုံးပြုနိုင်သော ဘလပ်မြေဖြစ်ပြီး ညီညာချောမွေ့ ၊ ကြာရှည်ခံပြီး ပေါ့ပါးသော ကွန်ကရစ်ရော အုပ်ဘလောက် သို့မဟုတ် ညီညာစွာသရွက်မည့်နံရံ ၊ အက်ကွဲကြောင်းများ ဖုံးအုပ် ပိတ်ပင်ခြင်းအတွက် နှင့် ကြမ်းနံရံများ ညီညာစေရန် ညှိခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။


ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုကောင်းစွာခံနိုင်ပြီး အတွင်းရောအပြင်ပါဖြစ်သော အက်ကွဲကြောင်းများကို အသုံးပြုနိုင်ကာ နံရံသုတ်ဆေးအသုံးပြုခြင်းနှုန်း 20%ထိ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည် (အဖြူရောင်ဆိုးသည့်အခါ)။ ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသည် လွှင့်ပြန့်စေသော အရာဝတ္ထုပါရှိပါ(NON VOC) ။

အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်

ကြမ်းမျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- မျက်နှာပြင်သည် ဖုန်မှုန့် ၊ ထုံးအကြွင်းအကျန် ၊ ဆီ နှင့် တခြားအရာဝတ္ထုများလုံး ဝမရှိစေရဘဲသန့်ရှင်းနေရမည်။
- အကယ်၍ကြမ်းမျက်နှာပြင် ကွဲအက်နေပါက သင့်လျော်သော ကိရိယာဖြင့် ပြုပြင်ပြီးမှသာအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- ကြမ်းမျက်နှာပြင်မှ အပူချိန်များလျော့ကျစေရန် စိုစွတ်နေအောင်ရေဖြန်းပါ။

အသုံးပြုနည်း





1. မိကျောင်း စကင်မ် ခုတ် စမွတ်ကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အဆဖြင့် ရေရောရပါမည်။
2. ကြမ်းမျက်နှာပြင်ကို သံလက်(ဇေါ်ပြား)ဖြင့် ညီညာစေရန် သရွတ်ကိုင်ပြီး လိုအပ်သလို အထူကို 0.3-3 မီလီမီတာအထိ ထားနိုင်ပါသည်။





3. ကြမ်းမျက်နှာပြင်ကို ထူစေလိုပါက ပထမကြိမ်ခင်းပြီး 10-20 မိနစ်ကြာ ခြောက်ပြီးသောအခါ ထပ်ခင်းနိုင်ပါသည်။
4. ပိုပိုပြီး ချောမွေ့မှုလိုအပ်ပါက 12-24 နာရီခန့် စကင်မ်းခုတ်ခြောက်ပြီး သောအခါကော်ဘတ်ဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တိုက်နိုင်ပါသည်။ ဒီတိုင်းထားလို့ရသလို ဆေးထပ်ဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ရေစိုခံထပ်ဆိုးခြင်း စသည့် တခြားသောအရာဝတ္ထုဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ပေါင်းစပ်မှုနှုန်း

မိကျောင်း စကင်မ် ခုတ် စမွတ် 2.5 ကီလိုဂရမ်ကို ရေ 1 လီတာ သို့မဟုတ်
မိကျောင်း စကင်မ် ခုတ် စမွတ် 2.5 ကီလိုဂရမ်ကို ရေ 1 လီတာ အတိုင်းအတာအားဖြင့်

အသုံးပြုမှုနှုန်း

1.25 ကီလိုဂရမ် /စတုရန်းမီတာ အထူနှုန်း 1 မီလီမီတာ

ပါဝင်နှုန်း

- 5 ကီလိုဂရမ် (အိတ်)
- 25 ကီလိုဂရမ် (အိတ်)

အရောင်

အဖြူရောင် / မီးခိုးရောင်