CROCODILE

FLOOR SMOOTH PATCH

CROCODILE

修理地板 光滑的 瘦而强

修复 1–2 毫米的薄地板

高附着力

✓ 耐刮擦

第一次创新

修复 1–2 毫米的薄地板

不提取原皮

可以修复倾斜的地板



鳄鱼品牌　地板光滑补丁

地板修补砂浆，薄混凝土表面

- 可调节地板最薄1–2毫米/次。
- 粘合强度高，对原有表面状态的附着力极佳。
- 坚韧、耐磨的表面、可以用作面部的顶层。适用于交通区域。

–用于地板维修工作，可用于交通繁忙和倾斜区域

鳄鱼品牌　地板光滑补丁

地板修补砂浆，薄混凝土表面

修补薄地板，高抗压强度，适合交通繁忙的地区









使用面积

它是用于薄混凝土表面处理的预制水泥。它是一种混凝土表面修补砂浆。它用于平滑混凝土地面的交通或使用侵蚀，以及平滑倾斜区域的表面。它可以薄至 1–2 毫米/行程而不会出现裂缝。它提供了对原始表面的优异附着力，坚韧的表面，耐磨性。它可以裸露，用作面部的顶层。适用于需要修补薄地板的工作，例如在仓库区、车库、甲板、坡道的工作。它可以在 24 小时内（对于一般人行道）和 48 小时内（对于主干道或交通繁忙）激活该区域。

使用说明

基板准备

- 清洁待施丙烯酸防水材料的表面，无灰尘、砂浆、油污或其他异物。


混合

- 根据比例将鳄鱼地板光滑补丁与水混合。用电动搅拌器低速搅拌均匀。


区域覆盖率

- 约1.5公斤/面积1平方米/厚度1毫米。这取决于表面的类型和条件。实际值是从实际工作的平均值中获得的。

如何使用




如果表面粗糙或孔深超过 2 毫米，请先用鳄鱼地板光滑底座调整厚度。



根据比例将鳄鱼地板光滑补丁与水混合。用电动搅拌器低速搅拌均匀。



使用抹子将产品抹到表面上，这应该做 2 次以获得美丽的表面。通过使用最终的压制抹灰方法。



将其放置 24 小时，以便交通畅通和 48 小时交通繁忙。

建议

- 应采用旋压法防止开裂。
- 不要让任何肿块或石头从待修复的表面凸出。如果有的话，应该先提取出来。
- 请勿在热表面上使用本产品或在阳光直射下工作。先洒水以降低表面温度。

净重：

20公斤/袋

Product Information

+66 (0) 2720 1112　JorakayPage　www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.