CROCODILE

REPAIR MORTAR

CROCODILE



多用途维修
装饰
高抗压承载



多用途维修
高附着力
所有领域

鳄鱼品牌　修复砂浆

万能修补砂浆、裂缝修补

- 适用于3–40毫米厚度的修补工作
  （或与尘石混合或多层抹灰时更厚）
- 易于使用，只需与水充分混合即可
- 高抗压承载
- 优异的粘合性能，适用于水平和头顶区域

– 用于修复和装饰混凝土或砖石表面

鳄鱼品牌 修复砂浆

万能修补砂浆、裂缝修补

“在所有区域具有高附着力的多用途修复”







使用面积

鳄鱼修复砂浆鳄鱼不收缩砂浆，由改性聚合物和特殊外加剂组成，专为高抗压强度轴承而设计。
适用于受损结构和抹灰区域的表面修复工作。
该产品还可用于 3–40 毫米的深度缺陷，包括水平和顶部区域。

使用说明

表面处理

- 如果应用表面处于剥落状态，在修复工作之前必须去除旧表面以获得固体层。
- 彻底清洁表面，去除污垢、油污、油漆和混凝土碎片。
- 对于钢筋损坏的区域，清洁钢筋并涂抹防锈产品，然后用粘合剂覆盖鳄鱼修复砂浆，以防止进一步腐蚀并提高抹灰过程中的粘合性能。


混合

- 按照推荐的混合比例将鳄鱼修复砂浆与水混合。混合直至混合物变稠且均匀。对于大批量混合，需要低速 刮刀和电动桨式混合器。
- 继续混合约 2 分钟直至均匀。
- 之后不建议加水。


混合比例

鳄鱼修复砂浆 5 kg 每 0.95–1 升水按重量计
鳄鱼修复砂浆 3.5 份/1 份体积的水


如何使用



用抹子抹腻子抹灰，以填补受损表面的空隙，抹灰 1–2 层，每层间隔 2–2.5 小时。



如果抹灰混合物膨胀，用木抹子搅拌或让表面干燥后再抹灰。



对于有缺口的角落固定，使用 2 把抹子在两侧塑造，以防止混合物溢出到另一侧。



如果在抹灰过程中混合物容易垂直流动，则降低水比，直到与修复表面和温度相适应。

混合比例

该混合物通常会吸收水分并自然固化。
如果工作现场发生高温或强风，建议使用鳄鱼混合固化剂以保持内部水分。

使用率:
鳄鱼修复砂浆 1 袋（20 公斤）每 0.011 立方米

净重：
20公斤/袋
5公斤/桶

Product Information

+66 (0) 2720 1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family
Jorakay Corporation Co., Ltd.