CROCODILE

# PLUG

CROCODILE




## 填缝漏水
## 而流水
## 干得更快




## 鳄鱼品牌　水泥

### 快速设置水塞水泥

- 流水时会被堵塞
- 易于使用，只需与水混合即可
- 最快30秒编队
- 即使在0摄氏度以下的 温度下也可以使用

–用于漏水

# 鳄鱼品牌　水泥

## 快速设置水塞水泥

**填缝漏水，而流水，干得更快**










### 使用面积

是一种预拌、高加速的水下水泥，经过科学设计，可用于快速修复受静水压力、主动泄漏或水下条件影响的混凝土。水泥快速凝固，同时粘合到表面并膨胀以迅速阻止水流。用作高于或低于等级的永久修补材料。水泥的快速凝固、不收缩特性和高粘合强度特性使其成为锚定装饰铁、螺栓、柱子和销钉的出色砂浆。在温度低于 0°C 时，水泥可用于修补道路、桥面、冷冻室和其他表面。

### 使用说明

基板准备

- 表面必须干燥、清洁、无灰尘、油漆、油污或污垢。
- 对于水下应用，粘合区域应该没有表面薄膜或藻类。
- 用钢丝刷、凿子或其他机械方法使表面区域粗糙。
  清除任何松散或变弱的混凝土和砂浆。
- 如果裂缝的宽度或深度小于 1 英寸，则加宽或碾压至该尺寸。如果裂纹的内部部分被切下以使裂纹的深度比表面开口宽，则将获得最佳结果。这允许发生键控，使水泥能够膨胀并抵抗高水压。


### 混合

- 使用橡胶手套。
- 在干净的容器中将水泥与未受污染的新鲜水混合。
- 加水后，搅拌直至材料达到油灰般的稠度。
  将材料塑造成类似于即将修复的裂缝或空洞的形状。
- 混合时间不应超过两分钟。
- 切勿混合超过三分钟内可以使用的量。
  不要加水或再回火。
- 最佳水温约为 21°C。 与冷水混合以增加工作时间。


### 混合比例

水泥4 份：水 1 份（按体积计）


## 如何使用





扩大并清洁孔，使其没有苔藓或污垢。




水泥应在产品呈粘性状态后立即使用，并填满裂缝。




用手掌将产品压入或强行进入裂缝。（戴手套）使用木铲或其他扁平材料。




保持 30–60 秒。使用抹子的尖端刮掉多余的材料。

### 净重：

4.5公斤/桶

1公斤/桶

Product Information

+66 (0) 2720 1112　JorakayPage　www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.