CROCODILE
REPAIR MORTAR

CROCODILE



Vữa sửa chữa đa năng

Độ bám dính cao

Tất cả các bề mặt



Crocodile Repair Mortar

Vữa sửa chữa đa năng, bịt kín vết nứt, lỗ rỗng

- Có thể thi công với chiều dày từ 3-40 mm (hoặc nhiều hơn bằng cách thi công nhiều lớp và trộn với cốt liệu)
- Dễ sử dụng, chỉ cần trộn với nước
- Cường độ cao
- Độ bám dính tốt, có thể thi công tại các vị trí trên trần

- Phù hợp để sửa chữa, trang trí bề mặt bê tông, tường xây...-

Crocodile Repair Mortar

Vữa sửa chữa đa năng, bịt kín vết nứt, lỗ rỗng



" Vữa sửa chữa đa năng bám dính tốt trên tất cả các bề mặt "





Khu vực thi công

Xi măng sửa chữa công trình xây dựng, sản phẩm tiện dụng không bị co rút với thành phần gốc là Polyme kết hợp với những hóa chất, phụ gia chuyên dụng có khả năng chịu lực ép lớn. Phù hợp với việc sửa chữa, trang trí kết cấu bê tông, vết nứt, khe hở, tường bục/vỡ, có khả năng thi công với chiều dày 3-40mm, có thể thi công sửa chữa theo chiều đứng hoặc những vị trí phía trên đầu

Lời khuyên khi dùng

Chuẩn bị bề mặt

- Trước khi sửa chữa phải loại bỏ phần vữa bị bong tróc cho đến tận phần vữa chắc chắn bên trong
- Bề mặt thi công phải sạch, không còn bụi bẩn, dầu mở và tạp chất
- Trường hợp khu vực sửa chữa bị ăn mòn vào tận lớp cốt thép, phải làm vệ sinh cốt thép bằng nước chuyên dụng để chống rỉ. Sau đó pha Crocodile Repair Mortar với chất chống thấm bê tông và quét lên cốt thép để chống ăn mòn và tăng thêm độ bám dính.


Cách pha trộn

- Trộn Crocodile Repair Mortar với nước theo tỷ lệ qui định và trộn đều đến khi vữa dẻo sệt. Nếu pha trộn với khối lượng lớn phải dùng máy trộn vữa công suất nhỏ để trộn đều
- Trộn đều trong vòng 2 phút để hỗn hợp đồng nhất
- Không nên cho thêm nước sau khi vữa bắt đầu khô


Tỷ lệ pha trộn

- Crocodile Repair Mortar 5 kg pha với 0,95-1 lít nước hoặc
- Crocodile Repair Mortar 3,5 phần với 1 phần nước


Cách sử dụng



Dùng bay trát vữa lên vị trí cần thi công, miết thật mạnh để vữa lọt vào các lỗ/khe hở. Có thể trát 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 2-2,5 tiếng



Nếu lớp vữa bị phồng có thể dùng bàn xoa gỗ để xoa cho phẳng hoặc chờ đến khi vữa khô, trát phủ thêm 1 lớp lên trang trí



Khi sửa chữa tại vị trí góc cạnh hãy dùng kết hợp 2 chiếc bay để ngăn không cho vữa tràn sang bên đối diện



Nếu vữa lỏng quá khi trát theo chiều đứng hoặc phía trần hãy chỉnh tỷ lệ pha trộn, giảm nước xuống để phù hợp với công việc và nhiệt độ nơi làm việc

Bảo dưỡng

Thông thường vữa sẽ có độ ẩm và giữ nước một cách tự nhiên, nếu thi công trong môi trường nhiệt độ cao, gió lớn, hanh khô phải kiểm soát độ ẩm, không để vữa khô nhanh hơn mức thông thường. Để giữ nước tốt hãy sử dụng Crocodile Admix Cure để trộn và ủ vữa.

Định mức sử dụng

- Crocodile Repair Mortar 1bao (20kg)/0,011 m3

Trọng lượng tịnh

- . 20kg (bao) . 5kg (hộp)

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Vietnam - Keo Cá Sấu www.jorakayvietnam.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.