CROCODILE
ROOF SHIELD

CROCODILE
★USA★



Vật liệu duy nhất

Chống thấm
Chống nóng

Đàn hồi gấp 5 lần



Crocodile Roof Shield

Vật liệu chống thấm và chống nóng dạng lỏng Acrylic

- Dễ sử dụng, mở nắp và sử dụng ngay
- Bịt kín vết nứt/nẻ
- Chống nóng, giảm nhiệt độ từ 2-6 độ C
- Độ đàn hồi cao, độ giãn dài đến 500%
- Bám dính chắc chắn trên hầu hết các bề mặt
- Chống thấm hiệu quả

- Phù hợp chống thấm mái, tường và sân thượng -

Crocodile Roof Shield

Vật liệu chống thấm và chống nóng dạng lỏng Acrylic

" Vật liệu duy nhất Chống thấm Chống nóng Đàn hồi gấp 5 lần "







Khu vực thi công


Vật liệu chống thấm dạng lỏng Acrylic dùng để chống thấm mái, tường và sân thượng. Khi khô sẽ có đặc điểm giống như tấm màng bảo vệ và chống thấm nước; với độ đàn hồi cao, có chứa thành phần đặc biệt có khả năng chống nóng cao (Phản xạ nhiệt) từ 55-80%, giúp làm giảm nhiệt độ cho tòa nhà tốt hơn các loại vật liệu Acrylic thông thường, nhiệt độ giảm xuốt từ 2-6 độ C. Dùng chống thấm khu vực có độ dốc, khu vực diện tích lớn thoát nước tốt, bao gồm cả khu vực khe hở, vết nứt nhỏ (nhỏ hơn 1,5mm)

Lời khuyên khi dùng

Chuẩn bị bề mặt

- Vệ sinh bề mặt sạch sẽ, không còn bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất
- Nếu khu vực thi công có vết nứt hãy xử lý vết nứt trước bằng vật liệu sửa chữa chuyên dụng, nên trám bít kín khe hở bằng vật liệu trám khe
- Sau khi vệ sinh nên để khoảng 3 tiếng để bề mặt khô
- Bề mặt hoặc bê tông mới phải sau 28 ngày mới được quét chống thấm
- Bề mặt mới trát vữa phải sau 7 ngày mới được quét chống thấm
- Bề mặt ẩm ướt phải xử lý và để cho khô mới quét chống thấm


Cách sử dụng




Khuấy đều Crocodile Roof Shield trước khi dùng (đối với bề mặt rỗ, có lỗ nên pha thêm 5-10 nước để quét lót lớp đầu)



Dùng chổi hoặc con lăn để quét Crocodile Roof Shield thành 2 lớp (sau lớp 1 chờ khoảng 4 tiếng cho khô mới quét lớp thứ 2)



Nếu muốn tăng cường thêm khả năng kháng nứt, hãy trải lưới sợi ở giữa 2 lớp, trải khi lớp 1 chưa khô để lớp thứ 2 bịt kín mắt lưới sợi



Sau khi quét xong phải bảo vệ bề mặt ít nhất 48 tiếng

Định mức sử dụng

- 1,2kg/m^2/quét 2 lớp (độ dày khoảng 0,2-0,4mm)
- Trường hợp quét lót 0,6kg/m^2 (pha với 10% nước)

Trọng lượng tịnh

- 1kg (hộp)
- 4 kg (hộp)
- 20kg (thùng)

Màu

- Trắng/xám

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Vietnam - Keo Cá Sấu www.jorakayvietnam.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.