CROCODILE
SUPER SHIELD

CROCODILE

Chống thấm kết tinh tinh thể
Ngoại thất
Nội thất

Chống thấm kết tinh tinh thể

Chống thấm nước cả

Ngoại thất – Nội thất



Crocodile Super Shield

Xi măng chống thấm kết tinh tinh thể cho bề mặt chắc khỏe

- Dùng để chống thấm bề mặt bê tông hoặc chống thấm mái nhà trước khi lợp ngói
- Kết tinh bịt kín lỗ hở trên bề mặt bê tông
- Có khả năng chống nước 2 chiều, mặt tiếp xúc và không tiếp xúc trực tiếp với nước
- Chịu được áp lực nước lên đến 7 bar
- Kháng hóa chất và axit các loại

- Phù hợp với sàn nhà tầng hầm, nhà vệ sinh -

Crocodile Super Shield

Xi măng chống thấm kết tinh tinh thể cho bề mặt chắc khỏe

" Chống thấm kết tinh tinh thể chống thấm nước cả ngoại thất và nội thất "







Khu vực thi công


Là loại xi măng chống thấm kết tinh tinh thể với thành phần xi măng, cát mịn và hóa chất, phụ gia chuyên dụng, dùng để chống thấm bề mặt bê tông. Dễ sử dụng chỉ việc pha với nước và quét lên bề mặt bê tông; hợp chất sẽ kết tinh tinh thể, giúp chống thấm nước hiệu quả, đồng thời còn chống hóa chất và axit ăn mòn

Lời khuyên khi dùng


Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ, không còn bụi bẩn, vôi vữa, dầu mỡ và tạp chất khác
- Trường hợp bề mặt bê tông nhẵn bóng hoặc được phủ lớp bảo vệ phải chà/cạo bề mặt bê tông để tạo nhám
- Nếu bề mặt có vết nứt phải trám vết nứt đó trước bằng vật liệu chuyên dụng
- Tưới nước xuống bề mặt cần thi công và để khô ráo trước khi quét xi chống thấm Crocodile Super Shield

Cách sử dụng



Dùng chổi quét 2 lớp chống thấm Crocodile Super Shield lên bề mặt cần thi công



Quét lớp thứ 2 sau khi lớp 1 khô khoảng 15-30 phút và quét theo chiều ngược lại



Sau khi quét, bảo quản 24 tiếng để xi măng khô

Loại rắc (dùng cho bề mặt mới thi công để đánh bóng)

- Sau khi đổ bê tông, đợi cho đến khi bê tông đông cứng và có nước trên bề mặt (Bleeding), hãy lau sạch nước đó
- Dùng Crocodile Super Shield rắc đều lên bề mặt bê tông và đánh bóng bằng máy hoặc bay xoa

Định mức sử dụng

Loại quét: 1-1,5kg/m^2/2 lớp
Loại rắc: 2-3kg/m^2

Trọng lượng tịnh

- 5kg (hộp)
- 25kg (bao)

Màu

- xám

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Vietnam - Keo Cá Sấu www.jorakayvietnam.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.