CROCODILE

FLOOR SMOOTH PATCH

CROCODILE ★USA★



Vữa sửa sàn,
độ dày mỏng 1-2 mm

Không phải loại
bỏ lớp vữa cũ

Dùng được với cả
khu vực dốc



Crocodile Floor Smooth Patch

Vữa xi măng tiện dụng thi công sàn
Điều chỉnh bề mặt bê tông với độ dày mỏng

- Điều chỉnh bề mặt mỏng nhất 1-2 mm/lớp
- Bám dính cao, bám dính bề mặt cũ tốt
- Giúp bề mặt sàn chắc khỏe, chống mài mòn tốt, có thể dùng làm lớp trên cùng của bề mặt, phù hợp với bề mặt khu vực giao thông đi lại

- Dùng để thi công bề mặt sàn, dùng được với cả khu vực lưu thông cường độ cao và khu vực dốc -

Crocodile Floor Smooth Patch

Vữa xi măng tiện dụng thi công sàn, điều chỉnh bề mặt bê tông với độ dày mỏng



"Thi công sàn, độ dày mỏng, chịu lực nén lớn, dùng cho khu vực giao thông nặng"







Khu vực thi công

Vữa xi măng tiện dụng dùng để điều chỉnh bề mặt bê tông, độ dày mỏng, sữa chữa bề mặt bê tông khu vực giao thông bị mài mòn để bề mặt được nhẵn mịn, bao gồm cả khu vực dốc, độ dày 1-2mm/lớp và không làm bị nứt, độ bám dính tốt, giúp bề mặt chắc khỏe, chống mài mòn tốt, có thể dùng làm lớp trên cùng của bề mặt đường giao thông. Thích hợp cho khu vực có thể lưu thông như: Nhà kho, bãi đậu xe, sân thượng, đoạn đường nối hoặc khu vực dốc... Sau 24 tiếng có thể sử dụng được ngay (khu vực giao thông nhẹ) và 48 tiếng (khu vực giao thông nặng)

Lời khuyên khi dùng

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ, không còn bụi bẩn, vôi vữa, dầu mỡ và tạp chất khác


Cách pha trộn

- Pha Crocodile Floor Smooth Patch với nước theo tỷ lệ qui định, dùng máy đánh công suất nhỏ trộn đều


Định mức sử dụng

- Khoảng 2 kg/m^2 với độ dày 1mm, tùy vào loại và tình trạng bề mặt nền. Mức tiêu thụ chính xác phải được xác định bằng cách thi công thực tế


Cách sử dụng



Nếu khu vực thi công có lỗ sâu hơn 2mm, hãy lấp lỗ bằng Crocodile Floor Smooth Base trước



Pha Crocodile Floor Smooth Patch với nước theo đúng tỷ lệ và trộn đều bằng máy công suất nhỏ



Dùng bay trát vữa lên khu vực cần thi công, nên trát 2 lớp để có bề mặt đẹp, lớp thứ 2 hãy miết mạnh tay xuống sàn



Để khoảng 24 tiếng là có thể mở cho giao thông nhẹ và 48 tiếng cho giao thông nặng

Lời khuyên

- Nên đánh vữa cho nhuyễn để tránh tình trạng bị rạn nứt
- Nếu bề mặt thi công có cục vôi hoặc đá nhô lên phải đánh bỏ trước khi thi công
- Không dùng sản phẩm tại những khu vực nhiệt độ cao hoặc ngoài trời nắng gắt, phải tưới nước cho mát trước khi thi công

Trọng lượng tịnh

- 20kg (bao)

Product Information

+66 (0) 2720 1112 Crocodile Vietnam - Keo Cá Sấu www.jorakayvietnam.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.