CROCODILE
GP GROUT

จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
REPAIRING INNOVATION



คุ้มค่า ไหลตัวดี ให้กำลังอัดสูง

แกร่ง รับแรงอัด ไหลตัวดี
สำหรับงานทั่วไป



จระเข้ จีพี เกร้าท์
ซีเมนต์เกร้าท์ ไม่หดตัว สำหรับงานทั่วไป

- คุ้มค่า ราคาประหยัด
- ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวคอนกรีต
- ให้กำลังอัดสูงมากกว่า 700 ksc
- ไหลตัวได้ดี โดยไม่แยกตัว

- สำหรับ งานเท รูโพรง ช่องว่าง เสา เป็นต้น -

จระเข้ จีพี เกร้าท์

ซีเมนต์เกร้าท์ ไม่หดตัว สำหรับงานทั่วไป

“ แกร่ง รับแรงอัดและไหลตัวดี คุ้มค่า สำหรับงานทั่วไป ”







บริเวณที่ใช้งาน

เป็นปูนเกร้าท์ผสมเสร็จ ไม่หดตัว รับแรงอัดสูง เหมาะสำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป เช่น งานเท รูโพรง ช่องว่าง ฐานโครงสร้างต่างๆ เสา ผนัง คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป หรือใช้ซ่อมงานเกร้าท์ กรอบประตูระหว่างกำแพง หรือตามส่วนงานโครงสร้างต่าง ๆ

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- สกัดพื้นผิวให้หยาบโดยการสกัดหรือขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมันและวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ
- เตรียมแบบสำหรับหล่อคอนกรีตจะต้องแข็งแรงพอและ ทำการอุดร่องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของปูนเกร้าท์
- ควรบ่มคอนกรีตให้เปียกชุ่ม และดูดซึมน้ำส่วนเกินที่ค้างบนผิวงานให้หมดก่อนใช้งาน

การผสม


- ในการผสมควรใช้น้ำที่สะอาด ผสมตามสัดส่วนที่กำหนด และระมัดระวังในการชั่งตวงปริมาณน้ำที่ผสม
- ตวงน้ำใส่ในภาชนะที่จะผสม เปิดเครื่องผสม และค่อย ๆ เติมปูนเกร้าท์ลงไป
- ผสมต่อเนื่องกันนานประมาณ 2 นาที จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- หลังจากผสมเสร็จแล้วห้ามเติมน้ำ

หมายเหตุ : ควรผสมปูนเกร้าท์ ในปริมาณที่จะใช้ได้หมดภายใน 30 นาที และไม่ควรนำส่วนผสมมาเติมน้ำเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้ง


อัตราส่วนผสม

ส่วนผสม	สภาวะพลาสติก (Plastic)	สภาวะไหลได้ (Flowable)	สภาวะไหลคล่อง (Fluid)
บริมาณน้ำ : ปูน 20 กก.	2.6 - 2.8 ลิตร	3.0 - 3.6 ลิตร	3.8 - 4.0 ลิตร
ปูน : น้ำ (โดยปริมาตร)	4.6 - 4.9 : 1	3.5 - 4.3 : 1	3.2 - 3.4 : 1


การใช้งาน




เข้าแบบรอบฐานเท แบบต้องอุดร่อง เพื่อป้องกันการรั่วและยึดค้ำยันให้แน่น



เทปูนเกร้าท์จากด้านใด ด้านหนึ่งเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงอากาศและควรเทต่อเนื่องกันจนเต็ม



อาจจะต้องใช้การกระทุ้งเพื่อให้วัสดุเติมเต็มช่องว่างได้



บ่มผิวคอนกรีตและแบบให้ชุ่มน้ำพอหมาด ๆ

การบ่ม

- รักษาสภาพพื้นผิวให้เปียกชื้น ทำการบ่มปูนเกร้าท์ด้วยน้ำอย่างน้อย 3 วัน
- ป้องกันไม่ให้ผิวงานสั่นสะเทือน ถูกความร้อนหรือความเย็นที่รุนแรงเป็นเวลา 3 วัน

อัตราการใช้งาน

จระเข้ จีพี เกร้าท์ 1 ถุง (20 กก.) / 0.011 ลบ.ม

ขนาดบรรจุ

20 กก. (ถุง)

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา
จากครอบครัวจระเข้
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด