CROCODILE

FLOOR SMOOTH PATCH

จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION



ซ่อมพื้นเรียบเนียน บาง แกร่ง

ซ่อมบาง 1-2 มม.

ยึดเกาะสูง

ทนการขูดขีด

1 นวัตกรรมรายแรก

ซ่อมพื้นบาง 1-2 มม.

ไม่ต้องสกัดผิวปูนเดิม

ซ่อมพื้นลาดเอียงได้



จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมพื้น ปรับผิวคอนกรีตชนิดบาง

- ปรับพื้นได้บางสุด 1-2 มิลลิเมตร/เที่ยว
- แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร

-สำหรับงานซ่อมพื้น ใช้ได้กับพื้นที่สัญจรหนัก และบริเวณลาดเอียง -

จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมพื้น ปรับผิวคอนกรีตชนิดบาง

“ ซ่อมพื้นบาง รับแรงอัดสูง สำหรับพื้นที่สัญจรหนัก ”









บริเวณที่ใช้งาน

ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานปรับผิวพื้นคอนกรีตชนิดบาง ใช้ซ่อมปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าสึกกร่อนจากการใช้งานให้มีความเรียบ รวมทั้งใช้ปรับผิวบางสำหรับบริเวณพื้นลาดเอียง ทำงานได้บางถึง 1-2 มิลลิเมตร/เที่ยว โดยไม่เกิดรอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม ผิวแกร่ง ทนต่อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสำหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง(สำหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง(สำหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ


การผสม

- ผสมผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ กับน้ำตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบต่ำ


อัตราการครอบคลุมพื้นที่

- ประมาณ 2 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ต่อความหนา 1 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง


การใช้งาน



หากพื้นที่ที่จะซ่อมเป็นหลุมลึกกว่า 2 มิลลิเมตร ให้ปรับความหนาก่อนด้วย จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส



ผสม จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ กับน้ำตามอัตราส่วนผสม ปั่นผสมด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำ



ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวควรทำ 2 รอบ เพื่อให้ได้พื้นผิวที่สวยงาม โดยใช้วิธีการฉาบแบบกดรีดในรอบสุดท้าย



ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง สามารถเปิดพื้นที่สัญจรเบา และ 48 ชั่วโมง สำหรับการสัญจรหนัก

ข้อแนะนำ

- ควรใช้วิธีการปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าว
- ห้ามมีเศษปูนจับก้อนหรือหินนูนเกินจากพื้นผิวที่จะทำการซ่อม ถ้ามีควรสกัดออกเสียก่อน
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นผิวที่ร้อน หรือทำงานกลางแสงแดดจัด ให้ทำการพรมน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของพื้นผิวก่อน

ขนาดบรรจุ

- 20 กิโลกรัม (ถุง)

02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

สินค้ามาตรฐานอเมริกา จากครอบครัวจระเข้

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด